

UBSアンダーボディーシール アドバンス 黒



上塗り可能な防錆アンダーボディーシール(油性)。従来と比べて乾きが速く、塗膜がさらに強化。また、耐摩耗性と弾力性が向上し、吸音・防振効果も発揮。

- 優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。
- 従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。
- 優れた吸音・防振効果も発揮。
- トルエン、メタノール、キシレンを含まないため安全性が向上し、ニオイも軽減。
- 吹付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温・湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。
- 1液性・2液性を問わず、油性・水性塗料のどちらでも上塗り可能。
- 欧州のVOC (揮発性有機化合物) 規格に適合。

製品仕様

商品名	品番	容量	入数
UBSアンダーボディーシール アドバンス 黒	0892 075 200	1L	1/12/24

使用方法:

1. 施工前に汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。サビがある場合はワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー(品番0893 210 1)で防錆処理を行います。
2. 施工箇所以外にUBSが付着しないようにマスキングを行います。
3. 本製品の缶をよく振ります。専用ガン(品番2891 206 JPN)にセットします。
4. 施工面から約30cm離し、エア圧3~4barで吹付けます。
5. 約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の①から始めて下さい。

※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。

注意事項:

- 専用ガンは必ず定格エア圧で使用して下さい。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの稼働部には使用しないで下さい。
- 本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。